



## TECHNICKÝ LIST

---

### NÍZKODISPERZNÍ INTERIÉROVÁ BARVA NA OMÍTKY **INTERBAL L - BÍLÁ**

#### **VLASTNOSTI**

Nízkodisperzní interiérová barva na omítky **INTERBAL L** je bílá, matná, rychle schnoucí, paropropustná, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná, s velmi vysokou krycí schopností. Nátěr je odolný vůči otěru za sucha.

#### **POUŽITÍ**

Nízkodisperzní interiérová barva na omítky **INTERBAL L** se používá k nátěrům vápenocementových omítek, azbestocementových desek, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z lehčených hmot, papíru, strukturních tapet a tapet ze skleněných vláken. Není vhodná k nátěrům sádkokartonu.

**INTERBAL II.** není určena k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou a k nátěrům dětských hraček.

#### **SLOŽENÍ**

Směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi polyakrylátů s přísadou biocidů.

#### **BAREVNÉ ODSŤÍNY**

Nenormalizovaný bílý.

Barevné odstíny se dosahují přidáním tónovacích barev **HETCOLOR** nebo po odzkoušení jinými pastami.

#### **PODKLAD**

Podklady musí být rovné, pevné, zatmelené, zabroušené, čisté, suché, zbavené prachu a všech ulpěných nečistot, mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

#### **PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU**

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem nebo naředěnou barvou **INTERBAL L**.
3. Po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanáší krycí nátěry v 1 až 2 vrstvách. Barva na omítky **INTERBAL L** se ředí vodou maximálně do 20 % (až 2 litry vody na 10 kg barvy).
4. Interval mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolního prostředí, vždy ale po zaschnutí předchozího nátěru.

#### **NANÁŠENÍ**

Štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním.

#### **VYDATNOST**

4 až 6 m<sup>2</sup> z 1 kg **INTERBALU L** na hotový nátěr.

#### **SKLADOVATELNOST**

PN-H-003-92, záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Během přepravy a skladování chraňte před mrazem !

Barva je v tekutém stavu nehořlavá.

#### **BALENÍ**

Obaly o hmotnosti 5 kg, 8 kg, 15 kg a 25kg v kbelíku z plastu, 40 kg v plastovém sudu.

#### **HYGIENICKÝ POSUDEK**

Vydáný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.95.

#### **EKOLOGICKÝ PŘIJATELNÝ VÝROBEK**

Nízkodisperzní interiérová barva na omítky **INTERBAL L**:

- je bezrozpouštědlová

- neobsahuje sloučeniny chromu a olova a volný formaldehyd

- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem

*Na nízkodisperzní interiérovou barvu **INTERBAL L** - bílá byl vydán certifikát č. č 060-047100.*

---

DIČ: CZ46968571  
IČO: 46968571

Office: DISPECHEM spol. s r.o.  
Pražská ul. 4  
679 61 Letovice

tel.: 516 47 40 70

obchod@dispechem.cz  
[www.dispechem.cz](http://www.dispechem.cz)

---