



## TECHNICKÝ LIST

---

### DISPERZNÍ INTERIÉROVÁ BARVA NA SÁDROKARTON A OMÍTKY **INTERBAL S - PLNĚ OMYVATELNÁ**

#### VLASTNOSTI

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL S je bílá, matná, rychle schnoucí, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná a s velmi vysokou krycí schopností. Nátěr je plně omyvatelný podle aplikované normy DIN 53778 – S.

#### POUŽITÍ

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL S se používá k nátěrům sádrokartonu, vápenocementových omítek, azbestocementových desek, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z lehčených hmot, papíru, strukturních tapet a tapet ze skleněných vláken.

INTERBAL S není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatelny, pitnou vodou a k nátěrům dětských hraček.

#### SLOŽENÍ

Směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi polyakrylátů s přísadou biocidů.

#### BAREVNÉ Odstíny

Nenormalizovaný bílý.

Barevné odstíny se dosahují přidáním tónovacích barev HETCOLOR nebo po odzkoušení jinými pastami.

#### PODKLAD

Podklady musí být rovné, pevné, zatmelené, zabroušené, čisté, suché, zbavené prachu a všech ulpěných nečistot, mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

#### PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem nebo naředěnou barvou INTERBAL S.
3. Po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanáší krycí nátěry v 1 až 2 vrstvách. Barva na sádrokarton a omítky INTERBAL S se ředí vodou maximálně do 20 % (až 2 litry vody na 10 kg barvy).
4. Interval mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolního prostředí, vždy ale po zaschnutí předchozího nátěru.

#### NANÁŠENÍ

Štětkou, štětkou, válečkem, stříkáním (včetně Airless).

#### VYDATNOST

4 až 6 m<sup>2</sup> z 1 kg INTERBALU S na hotový nátěr.

#### SKLADOVATELNOST

PN-H-003-92, záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Během přepravy a skladování chraňte před mrazem !

Barva je v tekutém stavu nehořlavá.

#### BALENÍ

Obaly o hmotnosti 1,5kg, 5kg, 8 kg, 15 kg, 25kg v kbelíku z plastu a 40kg v plastovém sudu.

#### HYGIENICKÝ POSUDEK

Vydáný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.95.

#### EKOLOGICKÝ PŘIJATELNÝ VÝROBEK

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL S:

- je bezrozpouštědlová

- neobsahuje sloučeniny chromu a olova a volný formaldehyd

- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem

*Na disperzní interiérovou barvu INTERBAL S - plně omyvatelná byl vydán certifikát č. 060-047100*

---

DIČ: CZ46968571  
IČO: 46968571

Office: DISPECHEM spol. s r.o.  
Pražská ul. 4  
679 61 Letovice

tel.: 516 47 40 70

obchod@dispechem.cz  
[www.dispechem.cz](http://www.dispechem.cz)

---

DISPECHEM spol. s r.o., Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín  
IČO: 46968571



## TECHNICKÝ LIST

---

---

DIČ: CZ46968571  
IČO: 46968571

Office: DISPECHEM spol. s r.o.  
Pražská ul. 4  
679 61 Letovice

tel.: 516 47 40 70

obchod@dispechem.cz  
[www.dispechem.cz](http://www.dispechem.cz)

---