



TECHNICKÝ LIST

DISPERZNÍ INTERIÉROVÁ BARVA NA SÁDROKARTON A OMÍTKY **INTERBAL II. - OTĚRUVZDORNÁ**

VLASTNOSTI

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL II. je bílá, matná, rychle schnoucí, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná a s velmi vysokou krycí schopností. Nátěr je odolný vůči otěru za sucha.

POUŽITÍ

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL II. se používá k nátěrům sádrokartonu, vápenocementových omítek, azbestocementových desek, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z lehčených hmot, papíru, strukturních tapet a tapet ze skleněných vláken. Díky vysoké paropropustnosti je vhodná na sanační omítky (ekvivalentní difuzní tloušťka $rd < 0,1m$).

INTERBAL II. není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou a k nátěrům dětských hraček.

SLOŽENÍ

Směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi polyakrylátů s přísadou biocidů.

BAREVNÉ ODSTÍNY

Nenormalizovaný bílý.

Barevné odstíny se dosahují přidáním tónovacích barev HETCOLOR nebo po odzkoušení jinými pastami.

PODKLAD

Podklady musí být rovné, pevné, zatmelené, zabroušené, čisté, suché, zbavené prachu a všech ulpěných nečistot, mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem nebo naředěnou barvou INTERBAL II.
3. Po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanáší krycí nátěry v 1 až 2 vrstvách. Barva na sádrokarton a omítky INTERBAL II. se ředí vodou maximálně do 20 % (až 2 litry vody na 10 kg barvy).
4. Interval mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolního prostředí, vždy ale po zaschnutí předchozího nátěru.

NANÁŠENÍ

Štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním (včetně Airless).

VYDATNOST

4 až 6 m² z 1 kg INTERBALU II. na hotový nátěr.

SKLADOVATELNOST

PN-H-003-92, záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Během přepravy a skladování chraňte před mrazem !

Barva je v tekutém stavu nehořlavá.

BALENÍ

Obaly o hmotnosti 1,5kg, 5kg, 8 kg, 12kg, 15 kg, 25kg v kbelíku z plastu a 40kg v plastovém sudu.

HYGIENICKÝ POSUDEK

Vydáný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.95.

EKOLOGICKY PŘIJATELNÝ VÝROBEK

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL II.:

- je bezrozpouštědlová
- neobsahuje sloučeniny chromu a olova a volný formaldehyd
- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem

Na disperzní interiérovou barvu INTERBAL II. - otěruvzdorná byl vydán certifikát č 060-047100.